

Otepohja

Lokakuu 2012



Tuotekuvaus

Sadolin Otepohja on alkydipohjainen tartuntapohjamaali joka myös hidastaa läpilyöntejä. Otepohja tarttuu hyvin vaikeisiin kohteisiin kuten laminaatti, keraamiset laatat, lasi, muovi, sinkityt peltipinnat, tehdasmaalattut kalusteet yms. Maalattaessa vaikeita kohteita kannattaa aina koemaalata pienen piilossa olevan kohdan, varmistaakseen maalin tarttumista.

Käsittelyohje

Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva ja pölytön, lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Sekoita maalia huolellisesti ennen käyttöä ja toistuvasti käytön aikana. Kiiltävät kovat kohdat hiotaan himmeäksi. Pohjamaalaa Otepohjalla 1-2 kertaa. Mahdollinen tasoitus tehdään pohjamaalauksen ja hionnan jälkeen esim. Sadolin Oiva Pikasilotteella. Hio pinnat hienolla hiontapaperilla ja poista hiontapöly. Pintamaalaa sopivalla pintamaalilla

Parhaan lopputuloksen saamiseksi Otepohja annetaan kuivua yön yli ennen pintamaalausta. Käytettäessä vesiohenteista pintamaalia suositellaan hiontaa ennen maalausta.

Terveys ja ympäristö

Maalipintojen käsittely hiomalla, polttamalla tai muulla vastaavalla tavalla voi kehittää vaarallista pölyä ja/tai kaasuja. Työskentele hyvin ilmastoidussa paikassa. Käytä tarvittaessa sopivaa hengityssuojainta. Katso myös käyttöturvallisuustiedotetta.

Sulje purkki huolellisesti käytön jälkeen. Poista ylimääräinen maali työvälineistä ennen pesua. Nestemäinen maalijäte ja pesuvesi on ongelmajätettä ja toimitetaan ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät pakkaukset toimitetaan kierrätykseen. Nestemäinen maalijäte ja pesuvesi on ongelmajätettä ja toimitetaan ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät pakkaukset toimitetaan kierrätykseen.



Tekniset tiedot

Käyttöympäristö: Sisätilat
Sideaine: Alkydi
Kiilto: Täyshimmeä (n. 5)
Maalaustarvikeryhmä: 222 (MaalausRyl 2012)
Kuivumisaika 23°C 50% RH: Läpikuiva 10 h, Pällemaalattavissa 16 h
Ilman/Maalattavan pinnan lämp.: Min +5°C
Ilman kosteuspitoisuus RH: 40-80%RH (65%RH optimaalinen)
Ohenne: Mineraalitärpätti
Työvälineet: Sivellin, tela, ruisku
Riittoisuus: 5-8m²/lit
Purkkikoot: 0,5, 1, 2,5 ja 10 l
Työvälineiden puhdistus: Mineraalitärpätti



Akzo Nobel Coatings Oy. Puh 0108 419500

Tuoteselosteet ovat laadittu neuvontaa varten. Tietomme perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemuksiin. Tuotteiden laadun varmentaa tehtaamme noudattama ISO 9001 laatujärjestelmä. Emme vastaa vahingosta, jotka aiheutuvat tuotteiden käytöstä vastoin käyttöohjetta tai tarkoitusta.