

Silikaattipohjuste

Syyskuu 2012

Tuotekuvaus

Sadolin Silikaattipohjuste on 1-komponenttinen kalivesilasipohjainen pohjuste rappaus-, betoni-, kuitusemmenti- ja kalkkihiekkatiilipinnoille sekä aiemmille käsitetyille silikaatti- sekä mineraalipinnoille.

Käsittelyohje

Käsiteltävän pinnan on oltava kiinteä, puhdas ja kuiva. Ilman, maalin ja maalattavan pinnan lämpötilan on oltava vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

1. Huonosti sidotut tai liituuntuneet pinnat harjataan huolellisesti kunnes alusta on kiinteä.
2. Huokoiset ja imevät pinnat esim. kalkkimaalilla käsitellyt pinnat, esikäsitellään Sadolin Silikaattipohjusteella ohennettuna puhtaalla vedellä 1:1. Hyvin sidotut alustat eivät tarvitse esikäsitelyä.
3. Pohjamaalaa Sadolin Silikaattimaalilla ohennettuna Sadolin Silikaattipohjusteella 2:1.
4. Pintamaalaa Sadolin Silikaattimaalilla sellaisenaan tai ohennettuna 10% vedellä.

HUOM! Lasi-, keramiikka-, klinkkeri-, luonnonkivi- ja metallipinnat on suojattava hyvin, koska maalilla on syövyttäviä ominaisuuksia. Maaliroiskeet on välittömästi poistettava vedellä. Silmät ja iho on huolellisesti suojattava maaliroiskeelta. Maalattaessa on käytettävä suojalaseja ja suojakäsineitä.

Muuta

Sekoita purkkia huolellisesti ennen käyttöä. Älä maalaa suorassa auringonpaisteessa tai jos on sateen tai kasteen riski 2h käsittelystä.

Terveys ja ympäristö

Maalipintojen käsittely hiomalla, polttamalla tai muulla vastaavalla tavalla voi kehittää vaarallista pölyä ja/tai kaasuja. Työskentele hyvin ilmastoidussa paikassa. Käytä tarvittaessa sopivaa hengityssuojainta.

Katso myös käyttöturvallisuustiedote

Sulje avattu purkki huolellisesti. Poista ylimääräinen maali työvälineistä ennen pesua. Työvälineet pestään heti käytön jälkeen. Nestemäinen maalijäte ja pesuvesi ei saa päästä viemäriin vaan toimitetaan keräyspisteeseen. Tyhjtät pakkaukset toimitetaan kierrätykseen.



Tekniset tiedot

Käyttöympäristö: Ulkokäyttöön
Sideaine: Kalivesilasi
Maalustarvikeryhmä: 114 (MaalausRy1 2012)
Kuivumisaika 23°C 50% RH: 1 h
Päällemaalattavissa 23°C 50% RH: 12 h
Ilman/Maalattavan pinnan lämp.: Min +5°C
 Max +25°C
Ilman kosteuspiitoisuus RH: 40-80% RH (65% RH optimaalinen)
Ohenne: Vesi
Työvälineet: Sivellin, tela, ruisku
Riittoisuus: 5-7m²/lit
Purkkikoot: 5 ja 10 l
Työvälineiden puhdistus: Saippua/Vesi
Säilytys: Ei saa jäätyä
VOC (kat.A/c)40/1 Sisältää Max 25g/l



Akzo Nobel Coatings Oy. Puh 0108 419500